

MAGIC DECOR

FANTÁZIA · KREATIVITA





Kúzla a hry s povrchmi

Rad **MAGIC DECOR** zahŕňa štyri rôzne produkty::

- **2791 MAGIC DECOR 2,5 mm**
- **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm**
- **2793 MAGIC DECOR 0,2 mm**
- **2794 MAGIC DECOR STONE**

Dôležitým doplnkom radu omietok **MAGIC DECOR** je **2825 DEKORATÍVNY TRANSPARENTNÝ NÁTER**, ktorý dodáva hĺbku textúram a oživuje štruktúrované povrchy.

Vďaka produktovému radu **MAGIC DECOR** možno vytvárať nekonečné množstvo povrchových štruktúr. Vyskúšajte podľa našich návodov niektoré z nich! Dozviete sa, ako vytvoriť povrchy:

- kartáčovaný
- hrubého alebo jemného betónu
- tehál
- dreva
- kameňa



Komplexné riešenie

Omietky MAGIC DECOR je možné tónovať vo všetkých odtieňoch podľa farebného vzorkovníka CEMIX.

Okrem jedinečných textúr tak možno výrazne rozšíriť kombinácie a vytvoriť veľkolepú škálu povrchových riešení.

Individuálny a atraktívny vzhľad fasády je možné dosiahnuť použitím lesklých doplnkov, ako sú dekoratívne trblietky alebo omietky obohatené o slúdu.

Kľúčové vlastnosti produktu:

- pripravené na okamžité použitie
- vhodné na povrchové úpravy v interiéri aj exteriéri
- vysoko odolné voči povrchovému znečisteniu
- dlho si zachovávajú svieži vzhľad a živosť farieb
- vďaka silikónovému spojivu poskytujú paropriepustný a vodoodpudivý povrch

KARTÁČOVANÝ



POUŽITÉ MATERIÁLY

Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotreba: 3,2 kg/m²

Finálny dizajn:

2405 MAGIC DECOR GLITR

zrnitosť: 0,35-0,85 mm

spotreba: 0,1 kg/m²

POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo



Škrabka na textúry



Aplikačná pištoľ s kompresorom

1.



Na podklad natiahnite nerezovým hladidlom **2791 MAGIC DECOR 2,5 mm**.

2.



Škrabkou vytvorte na povrchu vodorovnú štruktúru, dbajte na rovnomernosť vzoru. Počas aplikácie škrabku opakovane čistite.

3.



Na vytvorenie trblietavého efektu striekajte **2405 MAGIC DECOR GLITR** na čerstvú omietku pomocou pištole na stlačený vzduch s kompresorom. Je dôležité nanášať trblietky na vlhký povrch, aby správne priľnuli. Rovnomernosť a intenzita postreku závisí od typu trysky, tlaku a vzdialenosti pištole od povrchu. Za bežných podmienok vytvrdzuje hotový povrch do 24 hodín.

HLADENÝ KARTÁČOVANÝ



POUŽITÉ MATERIÁLY

Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotreba: 3,2 kg/m²

Finálny dizajn:

2405 MAGIC DECOR GLITR

zrnitosť: 0,35-0,85 mm

spotreba: 0,1 kg/m²


POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo



Škrabka na textúry



Aplikačná pištoľ s kompresorom

1.



Na podklad natiahnite nerezovým hladidlom **2791 MAGIC DECOR 2,5 mm**.

2.



Škrabkou vytvorte na povrchu vodorovnú štruktúru, dbajte na rovnomernosť vzoru. Počas aplikácie škrabku pravidelne čistite.

3.



Na vytvorenie trblietavého efektu striekajte **2405 MAGIC DECOR GLITR** na čerstvú omietku pomocou pištole na stlačený vzduch s kompresorom. Je dôležité nanášať trblietky na vlhký povrch, aby správne priľnuli. Rovnomernosť a intenzita postreku závisí od typu trysky, tlaku a vzdialenosti pištole od povrchu.

4.



Hrubé nerovnosti kartáčovaného povrchu vyhladíte oceľovým hladidlom. Povrch tým opticky zjemníte a veľká časť trblietok splynie s materiálom. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

HRUBÝ BETÓN



POUŽITÉ MATERIÁLY

Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotreba: 3,2 kg/m²

Finálny dizajn:

**2825 DEKORATÍVNY
TRANSPARENTNÝ NÁTER**

spotreba: 0,15 kg/m²


POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo




Plastové hladidlo




Viskózna huba



Na podklad natrihnete nerezovým hladidlom **2791 MAGIC DECOR 2,5 mm**. Materiál nanášajte jedným smerom.




V omietke vytvorte ryhy plastovým hladidlom. Ťahy ved'te rôznymi smermi – dosiahnete tak výraznejší efekt.



Po miernom zaschnutí povrch uhlad'te nerezovým hladidlom. Čím dlhšie budete povrch uhladzovať, tým hladší bude výsledný vzhľad.



Po zaschnutí omietky natrite povrch **2825 DEKORATÍVNÝM TRANSPARENTNÝM NÁTEROM**.



Skôr než náter zaschne, vymývajte ho mokrou hubkou. Tým dosiahnete vzhľad betónu. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

JEMNÝ BETÓN



POUŽITÉ MATERIÁLY

Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Finálny dizajn:

**2825 DEKORATÍVNY
TRANSPARENTNÝ NÁTER**

spotreba: 0,15 kg/m²


POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo



Plastové hladidlo



Viskózna huba



Na podklad natrihnete nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm**. Materiál nanášajte jedným smerom.



Po nanesení základnej vrstvy vytvorte ešte na mokrom povrchu nerovnosti odťahovaním plastového hladidla od povrchu. Uistite sa, že je štruktúra rovnomerná.



Po miernom zaschnutí povrch uhladzte nerezovým hladidlom. Čím dlhšie budete povrch uhladzovať, tým hladší bude výsledný vzhľad.



Po zaschnutí omietky natrite povrch **2825 DEKORATÍVNÝM TRANSPARENTNÝM NÁTEROM**. Tmavšie odtiene môžete nanášať jemnou hubkou.



Skôr než náter zaschne, vymývajte ho mokrou hubkou. Tým dosiahnete vzhľad betónu. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

RUSTIKÁLNA TEHLA



POUŽITÉ MATERIÁLY

Pozadie:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Finálny dizajn:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

POTREBNÉ NÁRADIE




Nerezové hladidlo



Plastové hladidlo




Nerezová lyžica



2401 DECOR ŠABLÓNA TEHLA



Na podklad natrihnite nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm**. Materiál nanášajte jedným smerom.



Po zaschnutí vrstvy si plochu rozmerajte. Nalepte na ňu špeciálnu samolepiacu **2401 DECOR ŠABLÓNU TEHLA**. Na väčšie plochy môžete nalepiť viac šablón vedľa seba.



Cez šablónu celoplošne natrihnite nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm** v požadovanom odtieni.



V omietke vytvorte ryhy plastovým hladidlom. Ťahy vedzte rôznymi smermi – dosiahnete tak výraznejší efekt.



Na vytvorenie rustikálneho povrchu naneste nerezovou lyžicou miestami ďalšiu vrstvu omietky. (Pre dosiahnutie väčšieho kontrastu použite iný farebný odtieň.)



Na záver opatrne odstráňte z ešte čerstvého materiálu šablónu, ktorá vytvára vzor. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

HRUBÁ TEHLA



POUŽITÉ MATERIÁLY

Pozadie:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotreba: 3,2 kg/m²


POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo




Škrabka na textúry



2401 DECOR ŠABLÓNA TEHLA



Na podklad natiahnite nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm**. Materiál nanášajte jedným smerom.



Po zaschnutí vrstvy si plochu rozmerajte. Nalepte na ňu špeciálnu samolepiacu **2401 DECOR ŠABLÓNU TEHLA**. Na väčšie plochy môžete nalepiť viac šablón vedľa seba.



Cez šablónu celoplošne natiahnite nerezovým hladidlom **2791 MAGIC DECOR 2,5 mm** v požadovanom odtieni.



V omietke vytvorte ryhy plastovým hladidlom. Ťahy vedzte rôznymi smermi – dosiahnete tak výraznejší efekt.



Povrch môžete ešte vyhladiť oceľovým hladidlom. Dosiahnete tým jemnejší vzhľad.



Na záver opatrne odstráňte z ešte čerstvého materiálu šablónu, ktorá vytvára vzor. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

HLADKÁ TEHLA



POUŽITÉ MATERIÁLY

Pozadie:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotreba: 1,7 kg/m²


POTREBNÉ NÁRADIE



Nerezové hladidlo




Plastové hladidlo



2401 DECOR ŠABLÓNA TEHLA



Na podklad natrihnite nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm**. Materiál nanášajte jedným smerom.



Po zaschnutí vrstvy si plochu rozmerajte. Nalepte na ňu špeciálnu samolepiacu **2401 DECOR ŠABLÓNU TEHLA**. Na väčšie plochy môžete nalepiť viac šablón vedľa seba.



Cez šablónu celoplošne natrihnite nerezovým hladidlom **2792 MAGIC DECOR 1,0 mm** v požadovanom odtieni.



Krúživými pohybmi omietku vyhladzujte dohladka.



Na záver opatrne odstráňte z ešte čerstvého materiálu šablónu, ktorá vytvára vzor. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.

DREVO



POUŽITÉ MATERIÁLY

Povrchová úprava:

2793 MAGIC DECOR FINE 0,2 mm

spotreba: 1,7 kg/m²

Finálny dizajn:

**2825 DEKORATÍVNY
TRANSPARENTNÝ NÁTER**

spotreba: 0,15 kg/m²

POTREBNÉ NÁRADIE



Zubové hladidlo




2410 DECOR PODVAL




Maliarsky valček




Tenká špachtľa



Viskózna huba



Základnú vrstvu naneste na podklad zubovým hladidlom, aby ste dosiahli rovnomernú hrúbku, a následne ju uhladzte. Po vytvrdnutí plochu v prípade potreby prebrúste brúsnym papierom a zopakujte prvý krok.




Ihneď po nanesení omietky vytvorte štruktúru dreva kývavými ťahavými pohybmi pomocou **2710 DECOR PODVALKU**. V prípade potreby nástroj opláchnite vodou.




Hrany podľa potreby uhladzte nerezovým hladidlom, aby sa štruktúra zjemnila. Rovnaký efekt dosiahnete aj prebrúsením po zaschnutí omietky.



Po zavädnutí omietky priložte na povrch rovnú latu a tenkou špachtľou vytvorte ryhy. Tým dosiahnete vzhľad dosiek.



Vzhľad dreva dosiahnete lazúrovacím **2825 DEKORATÍVNÝM TRANSPARENTNÝM NÁTEROM**. Naneste ho na povrch valčekom alebo štetcom.



Skôr než lazúra zaschne, vymývajte ju mokrou hubkou. Tým dosiahnete vzhľad dekoru dreva. Za bežných podmienok vytvrdne hotový povrch do 24 hodín.




	2793 MAGIC DECOR 0,2 mm (1 kg/m ²)	2792 MAGIC DECOR 1,0 mm (1,7 kg/m ²)	2791 MAGIC DECOR 2,5 mm (3,2 kg/m ²)	2825 DEKORATÍVNY TRANSPAR. NÁTER (0,15 kg/m ²)	2405 DECOR GLITR* (0,1 kg/m ²)	2406 DECOR SŁUDA* (0,05 kg/m ²)
	balenie 25 kg	balenie 25 kg	balenie 25 kg	balenie 7 kg	balenie 5 kg	balenie 2 kg
Kartáčovaný			x		x	x
Hladený kartáčovaný			x		x	x
Hrubý betón			x	x		
Jemný betón		x		x		
Rustikálna tehla		x				
Hrubá tehla		x	x			
Hladká tehla		x				
Drevo	x			x		

* Zaujímavé efekty na fasáde dosiahnete pridaním **2405 DECOR GLITR**. Rovnako tak môžete povrch ozvláštniť produktom **2406 DECOR SŁUDA**.

Vzhľad povrchov:




Kartáčovaný



Rustikálna tehla




Hladený kartáčovaný



Hrubá tehla



Hrubý betón



Hladká tehla



Jemný betón



Drevo

PRÍRODNÝ KAMEŇ



2794 MAGIC DECOR STONE Mozaiková omietka

Dekoratívna omietka so štruktúrou prírodného kameňa

- vytváranie jemných textúr prírodného kameňa
- s možnosťou trblietavého vzhľadu
- pre reprezentatívne priestory v interiéri aj exteriéri
- vhodná na fasádu a sokel

ZÁKLADNÉ ODTIENE



SAND STONE



SAND SAHARA



GRANIT WHITE



GRANIT GREY

TRBLIETAVÝ VZHLAD



SAND STONE s prímесou DECOR Slúda 1–3 mm,
odtieň čierna



SAND SAHARA s prímесou DECOR Slúda 1–3 mm,
odtieň čierna



GRANIT WHITE s prímесou DECOR Slúda 1–3 mm,
odtieň čierna



GRANIT GREY s prímесou DECOR Slúda 1–3 mm,
odtieň čierna



Cemix, s.r.o.

Veľké Leváre 1304 · 908 73 Veľké Leváre

cemix@cemix.sk · **www.cemix.sk**



kontakty
na obchodno-technických poradcov

Sme súčasťou rakúskej nadnárodnej skupiny Lasselsberger, jedného z popredných európskych výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí a disperzných produktov. Na slovenskom trhu patríme s našimi dvomi výrobnými závodmi dlhodobo medzi najväčších výrobcov stavebných hmôt a dodávateľov certifikovaných zatepľovacích systémov. Ponúkame ucelené systémové rady produktov, ktoré sú komplexným riešením od hrubej stavby až po finálne úpravy. Na kvalitu CEMIX sa môžete spoľahnúť.