

Murovacia malta 5 jemná**011 j**

CE 1301	
Výrobca: Cemix, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre, SR, ČO:36398527 13 1301 – CPR – 0829 1301 – CPR - 0832	
EN 998-2	
Navrhovaná obyčajná malta na murovanie (G)	
Pevnosť v tlaku:	Trieda M 5
Začiatočná pevnosť v šmyku:	0,15 N/mm ² (tabuľková hodnota)
Obsah chloridov:	0,1 % Cl
Reakcia na oheň:	Trieda A1
Nasiakavosť vodou:	1,2 kg/m ² .min ^{0,5}
Priepustnosť vodnej pary:	μ 15/35 (tabuľková hodnota)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	(λ _{10, dry}) 1,42 W/m.K (tabuľková hodnota)
Trvanlivosť (proti striedavému zmrazovaniu / rozmrazovaniu):	(počet cyklov) 10